

RAEX450®

STAL TRUDNOŚCIERALNA

ZASTOSOWANIE

Łyżki i pojemniki, systemy załadunku i transportu w kopalniach, krawędzie robocze maszyn do robót ziemnych, łyżki koparek, kruszarki, części eksploatacyjne maszyn górniczych, części eksploatacyjne betoniarek i maszyn do obróbki drewna, konstrukcje platform, podajniki, leje samowyladowcze, silosy, systemy transportu kruszywa i rudy, nadwozia wywrotek

SKŁAD CHEMICZNY

Skład chemiczny blachy (% wag.)

Pierwiastek	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	B
min	maks.	maks.	maks.	maks.	maks.	maks.	maks.	maks.	maks.
maks.	0.26	0.80	1.70	0.025	0.015	1.50	1.00	0.50	0.005

Skład chemiczny arkusza (% wag.)

Pierwiastek	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	B
min	maks.	maks.	maks.	maks.	maks.	maks.	maks.	maks.	maks.
maks.	0.23	0.50	1.60	0.025	0.01	1.20	1.00	0.25	0.005

OBRÓBKA

Odpuszczanie	150-200 °C
--------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Stan dostawy	Wyhartowany
Właściwości uderowe	30 J/ -40°C
Właściwości powierzchni	Zgodnie z EN 10 163-2 klasa A, podklasa 3.
Gięcie	Minimalne wewnętrzne promienie gięcia dla kąta zagięcia 90° wynoszą: Arkusze, 3 x t (wymiar poprzeczny) i 4 x t (wymiar wzdłużny). Blachy grube (płyty) t ≤ 20 mm, 4 x t (wymiar poprzeczny) i 5 x t (wymiar wzdłużny)
Płaskość	W przypadku płyt i arkuszy odchylenie płaskości wynosi maksymalnie 6 mm/m

Multistal Sp. z o.o.

www.multistal.pl

office@multistal.com.pl